



TECHNICKÝ LIST

MS 2:1 TUŽIDLO 47-35/47-55/47-65

- Oblast použití:** V kombinaci se všemi barvami BeroCryl 2K série 400 a BeroThane 2K série 700 a čirým lakem MS 1-104 je tužidlo MS 2:1 použitelné pro osobní vozy.
- Chemický základ:** nežloutnoucí, velmi trvanlivá izokyanátová pryskyřice
- Všeobecné vlastnosti:** Tužidla MS 2:1 se dělí dle použití za různých teplot:
MS 2:1 tužidlo krátké 47-35, pro nižší teploty a malé až střední objekty, 12-18°C.
MS 2:1 tužidlo standard 47-55, pro normální teploty a malé až střední objekty, 18-30°C.
MS 2:1 tužidlo dlouhé 47-65, pro vyšší teploty a / nebo velké objekty, 25-35°C.
- K tomu patří výrobky:** BeroCryl 2K série 400
BeroThane 2K série 700
Čirý lak MS 1-104, čirý lak matný 1-105
Uni ředidlo 1-141, 1-151, 1-161, 1-171
- Fyzikální vlastnosti:**
- Hustota: cca 1 kg/l.
- Bod vzplanutí: > 21°C
- Objem pevných částic: cca 40%
- Barva: bezbarvý
- Balení:** 1 a 5 l
- Zpracování:** viz pokyny k použití MS čirého laku 1-104 / MS čirého laku matného
- Čištění prac. nástrojů:** nitrocelulósově ředidlo 6-051
- Skladovatelnost:** Za normálních skladovacích podmínek a v neotevřené plechovce max. 1 rok. V jedné otevřené plechovce max. 1 týden. Po použití plechovku okamžitě a dobře uzavřete.

Technická data z této publikace odpovídají našim dnešním poznatkům a poskytují Vám nezávaznou představu o možnostech použití.